

ICS 点击此处添加 ICS 号
点击此处添加中国标准文献分类号

Q/HGXS

杭州高新橡塑材料股份有限公司企业标准

Q/HGXS 010—2015

代替 Q/HGXS 010-2012

热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料

2015 - 03 - 30 发布

2015 - 05 - 30 实施

杭州高新橡塑材料股份有限公司 发布

前 言

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部份：标准的结构和编写》进行编写。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准代替Q/HGXS 010-2012《热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料》。

本标准与Q/HGXS 010-2012相比，主要变化如下：

- 企业标准的年代号进行了更改；
- 按GB/T 1.1-2009要求作了编辑性的修改。

本标准由 杭州高新橡塑材料股份有限公司提出。

本标准起草单位：杭州高新橡塑材料股份有限公司。

本标准主要起草人：周建深。

热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料

1 范围

本标准规定了热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以聚烯烃树脂为主要原料，加入特殊改性剂、阻燃剂、抗氧剂、润滑剂等助剂经混合、挤出、塑化成粒而制得的聚烯烃电缆料（以下简称低烟无卤电缆料）。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1033.1 塑料密度和相对密度试验方法

GB/T 1040.3 塑料 拉伸性能的测定 第3部分 薄膜和薄片的试验条件

GB/T 1408.1 绝缘材料电气强度试验方法 第1部分：工频下试验

GB/T 1410 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法

GB/T 2406.1 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第1部分：导则

GB/T 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 2951.31 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验 抗开裂试验

GB/T 5470 塑料 冲击法脆化温度的测定

GB/T 7141 塑料热老化试验方法

GB/T 8323.2 塑料 烟生成 第2部分：单室法测定烟密度试验方法

GB/T 16422.3 塑料实验室光源曝露试验方法 第3部分：荧光紫外灯

GB/T 17650.1 取自电缆或光缆的材料燃烧时释放出气体的试验方法第1部分：卤酸气体总量的测定

GB/T 17650.2 取自电缆或光缆的材料燃烧时释放出气体的试验方法第2部分：用测量PH值和电导率来测定气体的酸度

YD/T 1113 光缆护套用低烟无卤阻燃材料特性

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检测规则

国家质量监督检验检疫总局令第75号《定量包装商品计量监督管理办法》

3 要求

3.1 产品型号及名称

型号及名称见表1。

表1 型号及名称

型 号	名 称
HDWZ-30	90℃热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃护层级电缆料
HDWZ-33	90℃热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃护层级电缆料
HDWZ-36	90℃热塑性低烟无卤高阻燃聚烯烃护层级电缆料
HDWZ-38	90℃热塑性低烟无卤高阻燃、隔氧聚烯烃护层级电缆料
JDWZ-30	85℃热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘级电缆料
JDWZ-33	85℃热塑性低烟无卤高阻燃聚烯烃绝缘级电缆料
JDWZ-36	85℃热塑性低烟无卤高阻燃聚烯烃绝缘级电缆料
DWZ-FY	90℃热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃防白蚁电缆料
DWZ-FS	90℃热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃防鼠电缆料
DWZ-FYS	90℃热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃防白蚁、防鼠电缆料
DWZ-UV	90℃热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃抗紫外线电缆料
DWZ-AC	90℃热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃抗开裂电缆料
DWZ-UVAC	90℃热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃抗紫外线、抗开裂电缆料

3.2 主要用途

主要用途见表2。

表2 主要用途

型 号	用 途
HDWZ-30	线芯工作温度 90℃阻燃电线电缆用护套料，适用于要求电线电缆具有低烟无卤阻燃等燃烧特性的场所
HDWZ-33	线芯工作温度 90℃阻燃电线电缆用护套料，适用于要求电线电缆具有低烟无卤阻燃等燃烧特性的场所
HDWZ-36	线芯工作温度 90℃阻燃电线电缆用护套料，适用于要求电线电缆具有低烟无卤较高阻燃等燃烧特性的场所
HDWZ-38	线芯工作温度 90℃阻燃电线电缆用护套料，适用于要求电线电缆具有低烟无卤阻燃、隔氧等燃烧特性的场所
JDWZ-30	线芯工作温度 85℃阻燃电线电缆用绝缘料，适用于要求电线电缆具有低烟无卤较高阻燃等燃烧特性的场所
JDWZ-33	线芯工作温度 85℃阻燃电线电缆用绝缘料，适用于要求电线电缆具有低烟无卤较高阻燃等燃烧特性的场所
JDWZ-36	线芯工作温度 85℃阻燃电线电缆用绝缘料，适用于要求电线电缆具有低烟无卤较高阻燃等燃烧特性的场所
DWZ-FY	线芯工作温度 90℃阻燃电线电缆料，适用于要求电线电缆具有防白蚁、低烟无卤阻燃等特性的场所
DWZ-FS	线芯工作温度 90℃阻燃电线电缆料，适用于要求电线电缆具有防鼠、低烟无卤阻燃等特性的场所
DWZ-FYS	线芯工作温度 90℃阻燃电线电缆料，适用于要求电线电缆具有防白蚁、防鼠、低烟无卤阻燃等特性的场所
DWZ-UV	线芯工作温度 90℃阻燃电线电缆料，适用于要求电线电缆具有抗紫外线、低烟无卤阻燃等特性的场所
DWZ-AC	线芯工作温度 90℃阻燃电线电缆料，适用于要求电线电缆具有抗开裂、低烟无卤阻燃等特性的场所
DWZ-UVAC	线芯工作温度 90℃阻燃电线电缆料，适用于要求电线电缆具有抗紫外线、抗开裂、低烟无卤阻燃等特性的场所

3.3 外观

3.3.1 应塑化良好、色泽均匀、不应有肉眼可见杂质，直径 4mm~6mm 圆柱形粒状物或具相当大小的方形粒状物。

3.3.2 护层级低烟无卤电缆料颜色一般为黑色。绝缘级低烟无卤电缆料颜色一般为红色、黄色、蓝色、绿色，其它颜色由供需双方协商生产。

3.4 机械、物理性能与电性能

机械、物理性能与电性能见表 3。

表3 机械、物理性能与电性能

项 目		指 标						
		HDWZ-30	HDWZ-33	HDWZ-36	HDWZ-38	JDWZ-30	JDWZ-33	JDWZ-36
密度 g/cm ³	≤	1.50	1.50	1.50	1.50	1.40	1.42	1.45
拉伸强度 MPa	≥	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
断裂伸长率 %	≥	150	150	150	150	150	150	150
冲击脆化温度℃		-20	-20	-20	-30	-20	-20	-20
20℃时体积电阻率 Ω·m	≥	1.0×10 ¹¹	1.0×10 ¹¹	1.0×10 ¹¹	1.0×10 ¹¹	1.0×10 ¹²	1.0×10 ¹²	1.0×10 ¹²
介电强度 MV/m	≥	20	20	20	20	22	22	22
氧指数 %	≥	30	33	36	38	30	33	36
热老化试验 (110℃±2℃× 168h)	拉伸强度最大变化率 %	±25	±25	±25	±25	±25	±25	±25
	断裂伸长率最大变化率 %	±25	±25	±25	±25	±25	±25	±25
燃烧时释出气体 试验	卤酸气体释放量 mg/g ≤	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	放出气体 PH 值 ≥	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
	放出气体电导率 μs/cm ≤	100	100	100	100	100	100	100
最大烟密度	有焰 ≤	100	100	100	100	100	100	100
	无焰 ≤	250	250	250	250	250	250	250
毒性指数	≤	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

表3 机械、物理性能与电性能(续1)

项 目		指 标					
		DWZ-FY	DWZ-FS	DWZ-FYS	DWZ-UV	DWZ-AC	DWZ-UVAC
密度	g/cm ³ ≤	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
拉伸强度	MPa ≥	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
断裂伸长率	% ≥	150	150	150	150	150	150
冲击脆化温度/℃		-20	-20	-20	-30	-20	-20
20℃时体积电阻率	Ω·m ≥	1.0×10 ¹¹	1.0×10 ¹¹	1.0×10 ¹¹	1.0×10 ¹¹	1.0×10 ¹²	1.0×10 ¹²
介电强度	MV/m ≥	20	20	20	20	22	22
氧指数	% (根据客户需求)	30~38	30~38	30~38	30~38	30~38	30~38
热老化试验(110℃±2℃×168h)	拉伸强度最大变化率 %	±25	±25	±25	±25	±25	±25
	断裂伸长率最大变化率 %	±25	±25	±25	±25	±25	±25
燃烧时释出气体试验	卤酸气体释放量 mg/g ≤	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	放出气体 PH 值 ≥	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
	放出气体电导率 μs/cm ≤	100	100	100	100	100	100
最大烟密度	有焰 ≤	100	100	100	100	100	100
	无焰 ≤	250	250	250	250	250	250
毒性指数	≤	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
白蚁击倒时间(Kt50)	min ≤	300	--	300	--	--	--
鼠咬伤率	% ≤	--	无咬伤或咬伤率0.5	无咬伤或咬伤率0.5	--	--	--
抗开裂(150±3℃ 1h)		--	--	--	--	应无裂纹	应无裂纹
人工气候老化	0h-1008h 拉伸强度最大变化率 %	--	--	--	±30	--	±30
	0h-1008h 断裂伸长率最大变化率 %	--	--	--	±30	--	±30
	504h-1008h 拉伸强度最大变化率 %	--	--	--	±15	--	±15
	504h-1008h 断裂伸长率最大变化率 %	--	--	--	±15	--	±15

3.5 净含量

应符合国家质量监督检验检疫总局令第75号的规定。

4 试验方法

4.1 外观

在自然光线下，用肉眼观察。

4.2 试样制备

4.1.1 试片用模压方法制备，试片表面应光滑、平整、厚薄均匀。

4.1.2 将粒料混合后在温度为 $145^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 的炼塑机上炼塑 $5\text{min} \sim 10\text{min}$ ，再在温度为 $165^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 的液压机中按不加压预热、恒温加压、加压冷却的顺序压制 $15\text{min} \sim 20\text{min}$ ，出模。试片厚度应符合各试验项目的规定。

4.3 密度的测定

按GB/T 1033中A法规定进行。

4.4 拉伸强度和断裂伸长率的测定

按GB/T 1040的规定进行，试样为5型，厚度为 $(1.0 \pm 0.1)\text{mm}$ ，拉伸速度为 $250\text{mm}/\text{min}$ 。试样在温度为 $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为45%–55%的环境状态调节不少于4h，应在此条件下进行试验。

4.5 冲击脆化温度的测定

按GB/T 5470规定进行。

4.6 20°C 时体积电阻率的测定

按GB/T 1410规定进行。

4.7 介电强度的测定

按GB/T 1408.1规定进行。

4.8 氧指数的测定

按GB/T 2406规定进行。

4.9 热老化性能的测定

按GB/T 7141规定进行。老化处理，老化处理后按照GB/T 1040.3规定进行测试。

4.10 燃烧时释出气体的试验

4.10.1 卤酸气体释放量的测定

按GB/T 17650.1规定进行。

4.10.2 释出气体PH值和电导率的测定

按GB/T 17650.2规定进行。

4.11 最大烟密度的测定

按GB/T 8323规定进行。试样长、宽均为 $75\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$ ，厚度为 $1.0\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ 。

4.12 毒性指数的测定

4.12.1 定义

所谓毒性指数就是100g材料在1m³体积中充分燃烧所产生的各种气体的浓度与暴露在相应该气体中30min致人死命的浓度比值的总和。

4.12.2 取样要求

试样重量应根据燃烧产物及分析灵敏度而定（一般为1.5g-2.0g，含无机填料50%的取3.0g-4.0g）。称量精确至1mg。

4.12.3 试验装置

4.12.3.1 试验箱：0.7m³体积的密封箱。箱壁一面至少有两个采样点，以抽取气样但不损害箱体的密封性。箱内有一台风扇以保证箱内燃烧产物的充分混合。

4.12.3.2 喷灯：高125mm，灯管直径11mm，进气口径5mm。空气流量15L/min，甲烷（40MJ/m³）10L/min。火焰高度100mm，最高温度1150℃±5℃。

4.12.3.3 试样支架：金属格子架。

4.12.3.4 计时器：满程5min以上秒表，精度±1s。

4.12.3.5 变色管：能迅速测试和评定附注所列气体的浓度变色管或其它气体分析系统。

4.12.4 试验步骤

4.12.4.1 将称量过的试样放在试样支架的格子网上，试样下面可垫玻璃毛膜。

4.12.4.2 将调节好火焰强度的喷灯置于试验箱的中心，并与垂直线的夹角成30°±5°，从火焰燃烧试样时开始计时，至所有的有机材料烧完为止。

4.12.4.3 熄灭喷灯，记下供火时间。

4.12.4.4 起动气体混合风扇，30s后开始对试验箱中的气体采样，按附注所列气体一一分析。

4.12.4.5 一旦分析完成，关闭混合风扇，接通强迫排风系统，打开箱门，把燃烧产物从试验箱中排出。强迫循环连续进行3min。

4.12.5 背景修正

在没有试样的情况下，用调节好火焰强度的喷灯置于试验箱中分别燃烧1min、2min，并分别测定其所产生的CO和CO₂浓度，燃烧时间为零时的CO₂可定为0.03%，CO为0，据此制作喷灯随着燃烧时间而产生的CO₂和CO数量曲线图。

4.12.6 结果计算

4.12.6.1 根据供火时间，从背景修正曲线中可得到喷灯产生CO₂和CO的数量，然后从试样燃烧分析测得的CO₂和CO总量中减去上述量即为实际产生量，用下式计算每100g材料燃烧后其燃烧后共燃烧产物在1m³体积空气中所产生的每种气体浓度C_Q（10⁻⁴%）。

$$C_Q = \frac{C \times 100}{m} \times V$$

式中：C——试验箱中的气体浓度（10⁻⁴%）；

m——试样重量（g）；

V——试验箱的体积（m³）。

4.12.6.2 计算重复测量的每种气体的C_Q的算术平均值，并按下式计算毒性指数。

$$T = \sum_{i=1}^n \frac{C_{qi}}{C_{fi}}$$

式中： C_f ——人体接触30min致死的气体浓度〈毒性指数〉（ $10^{-4}\%$ ）。

4.12.7 附注

4.12.7.1 试验箱中燃烧产物的分析应包括的气体及其毒性浓度 C_f 值（ $10^{-4}\%$ 即 PPm），二氧化碳（ CO_2 ）—10PPm；一氧化碳（CO）—0.4PPm；硫化氢（ H_2S ）—0.075PPm；氨气（ NH_3 ）—0.075PPm；甲醛（HCHO）—0.05PPm；丙烯腈（ CH_2CHCN ）—0.04PPm；二氧化硫（ SO_2 ）—0.04PPm；氧化氮（ $NO+NO_2$ ）—0.025PPm；苯酚（ C_6H_5OH ）—0.025PPm；氰化氢（HCN）—0.015PPm；溴化氢（HBr）—0.015PPm；氟化氢（HF）—0.01PPm；光气（ $COCl_2$ ）—0.0025PPm。

4.12.7.2 如果被测材料中不含氯，就不必测定燃烧产物中氯化氢的含量。为便于分析，在评价毒性指数之前，希望先确定材料中含有的元素。如果未发现氮，则不必分析含氮气体（如氧化氮、氰化氢、丙烯腈和氨气）。

4.13 白蚁击倒时间试验

按附录A规定进行。

4.14 鼠咬伤率

4.14.1 试验方法

选择250~300克SD雄性大鼠30只，每笼5只，共计6笼，将低烟无卤阻燃聚烯烃防鼠电缆料样品和对照电缆（每段30cm，对照试样不含防鼠剂成分）各3块分别放置于6笼内同一位置。大鼠自由采食，饮水。观察大鼠活动，饮食和电缆被啃咬情况。连续观察14天。

4.1.3 试验结果的评定

$$S = \frac{S1}{S0} \times 100\%$$

式中：S——鼠咬伤率

S1——咬伤面积

S0——试样表面积

4.15 抗开裂试验

按照GB/T 2951.31规定进行。

4.16 人工气候老化（抗紫外线）

按照GB/T 16422.3规定进行。

4.17 净含量

使用经检定合格、相应精度等级的计量器具，按JJF 1070规定的方法进行测定。

5 检验规则

5.1 组批和抽样

低烟无卤电缆料检验以批为单位，按生产要货时开具的同一技术配方单为一批，从每批产品生产现场随机抽样2kg，分成二份，一份留样备查（留样备查份保留一年）。

5.2 出厂检验

5.2.1 产品应经厂质检部门检验合格，并出具合格检验报告单后方可出厂。

5.2.2 出厂检验项目为：外观、密度、拉伸强度、断裂伸长率、冲击脆化温度、介电强度、氧指数、净重。绝缘级增加 20℃时体积电阻率项目，DWZ- AC 抗开裂型号增加抗开裂试验。

5.3 型式检验

5.3.1 在下列情况之一时进行型式检验

- a) 当原料、配方或工艺条件改变时；
- b) 停产半年后再生产时；
- c) 出厂检验结果与上一次型式检验结果有较大差异时；
- d) 正常生产时，每隔 3 个月；
- e) 国家质量监督部门按规定进行监督检验时。

5.3.2 型式检验项目为本标准 3.3、3.4、3.5。

5.4 结果判定

试验结果如有任何一项机械、物理性能或电性能不合格，需重复试验。从两倍数量的包装件中随机抽取粒料，对不合格项目进行复验。如复验合格，则该批为合格批；如仍不合格，该批为不合格批。

5.5 仲裁

当供需双方对质量有争议时，以本标准为依据，由法定检验机构检验后，依法仲裁。

6 标志、包装、运输和贮存

6.1 标志

低烟无卤电缆料产品包装上应标明注册商标、生产厂名称、地址、本标准编号、产品名称、型号、生产批号、生产日期、净含量等标志，标志应符合GB 191中规定。

6.2 包装

低烟无卤电缆料产品装在塑料薄膜包装袋中，外用聚丙烯编织物聚乙烯/牛皮纸复合袋或经用户、生产厂双方协商的其它包装袋包装。

6.3 运输和贮存

低烟无卤电缆料在运输过程中不应受日晒雨淋。应贮存在清洁、阴凉、干燥、通风的库房内。在符合本标准规定的条件下，贮存期从制造日期起为一年。

表A.2 试验数据换算表

击倒时间 min	时间对数 log t	投试白蚁数 个	击倒白蚁数 个	击倒百分率 %	机率值

试验员： 年 月 日

示例：


如××电线厂生产的防蚁电缆，型号为KVV-Y，规格为14mm×1.5mm，将鉴定试验结果填入表A1，后把表A1的结果经过计算或换算填入表A2即将击倒时间分钟查常用对数表换算成击倒时间对数，将击倒白蚁数换算成击倒百分率，按表A3再将击倒百分率换算成击倒百分率的机率值，然后以击倒时间对数为横坐标，机率值为纵坐标，将数据填入附图中，而后将各点连接成一直线与机率值5虚线相交，相交点即为击倒百分之五十个体的时间对数值为2.41，从时间对数值查反对数表即得所需的Kt50分钟的时间为257。

表A.1 击倒白蚁数试验记录

样品名称 电缆护套塑料 型号 KVV-Y 温度 25℃
规格 14mm×1.5mm 湿度 96%

样品号	药物名称	浓度%	投试时间	检查击倒时间, min												
				11:30	12:00	15'	30'	45'	13:00	15'	30'	45'	14:00	15'	30'	45'
1-1	氯丹	5	9:00	0	1	1	3	7	9	9	14	18	16	16	19	20
1-2	氯丹	5	9:00	0	0	3	1	4	14	6	8	12	13	9	20	—
1-3	氯丹	5	9:00	0	1	3	4	9	11	12	13	17	12	19	20	—

试验员： 年 月 日



白蚁接触含氯丹的塑料样品后对数机率值直线